

Polymer: 88.0 Backing: 12.0

**Product Categorization**

Business	LATAM
Markets	MARINE
Type	COMMODITY
Application	UPHOLSTERY
Niche	BOATS
Polymer	PVC
Status	Active

**General**

Embossing	RENO
Topcoat	ACRYLIC
Gloss	5
Roll Length	40 m
Weight	657 ± 65 g/m <sup>2</sup> - ASTM D-751
Width	Min. 1.37 m - ASTM D-751
Gauge	1.10 ± 0.16 mm - ASTM D-751
Polymer Composition %	88.0
Backing Composition %	12.0

**Backing**

Type	POLYESTER
Description	STANDARD POLYESTER
Weight	80 g/m <sup>2</sup> - ASTM D751

**Other Attributes**

Anti Static	ASTM D-257
Bacterial Resistance	AATCC TM 147
Mildew Resistance	NO GROWTH (NG)
Mildew Resistance Method	ASTM G21
Sulfide Staining	FISHER BODY TM 31-12

**Flame Retardancy****Additional Tests****Tensile Strength - ASTM D-751**

Kgf (Min.)	Warp	38
	Fill	27

**Elongation At Break - ASTM D-751**

% (Ave.)	Warp	73
	Fill	143

**Tear Strength - Trapezoid Method - ASTM D-751**

Kgf (Min.)	Warp	5,8
	Fill	6

**Stitching Strength - DIN 54302**

Kgf (Min.)	Warp	3,9
	Fill	3

**Adhesion - ASTM D-751**

Kgf/pulg (Min.)	Warp	1,5
	Fill	1,5

**Crocking Resistant I - CFFA-7**

	Wet	Excellent
	Dry	Excellent

**Crocking Resistant II - AATCC 8**

(Min - Max)	Wet	5 - 4/5
	Dry	5 - 4/5

**Abrasion Resistant II - ASTM D-4157**

WYZENBEEK	50,000 cycles No appreciable wear
-----------	-----------------------------------

**Cold Crack**

CFFA-6a	-23 °C
---------	--------

**UV stability**

Quv	ASTM D-4329 / CFFA-2 c2	Cal ≥ 4 650 Hours = Passes
-----	-------------------------	----------------------------

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.