

Diseño: TEXTIL

Sectores

Contract

- Espacios Públicos
- Hoteles
- Oficina
- Outdoor
- Residencial
- Salud

Náutico

- Exteriores
- Interiores

Automotriz

- Automación
- Caravanas y Autocaravanas
- Motocicletas
- Transporte Público

Información General

Peso	680 ± 65 g/m ²
------	---------------------------

Ancho	1.37 m
-------	--------

Laca	PERMABLOK³ ADVANCED VINYL PROTECTION
------	---

Longitud del rollo	30 m
--------------------	------

Composición	Vinilo / Uretano
-------------	------------------

Calibre	1.00 ± 0.16 mm
---------	----------------

Base Textil

Descripción	Hi-Loft²
-------------	----------------------------

Peso	130 g/m ² - ISO 2286-2
------	-----------------------------------

Otros Atributos

Anti Estático	ASTM D257
---------------	-----------

Bacterial Resistant	AATCC 147
---------------------	-----------

Mildew Resistant	Sin Crecimiento
------------------	-----------------

Pink Stain Resistant	ASTM E1428
----------------------	------------

Diseño: TEXTIL

Sulfide Stain Resistance

FISHER BODY TM 31-12

No Heavy Metals

EN 71-3

Phthalate Free

DIRECTIVA 2005/84/CE

Diseño: TEXTIL

Propiedades Ignífugas

DIN 4102 B2

EN 1021 PART 1 and 2

EN 71-2

FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii)

FMVSS 302

IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2

NFP 92503 M2

NFPA 260 - Cover Fabric - Class I

ÖNORM B 3800 Teil 1

ÖNORM B 3825

R118.02

UFAC Fabric - Class I

CAL TB 117-2013

UNI 9175 IM

UNE 23.727 90 M2

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

Diseño: TEXTIL

Pruebas Adicionales**Resistencia a la tensión - ISO 1421 M1**

N(Min.)	Urdimbre	376
	Trama	233

Elongación a ruptura - ISO 1421 M1

% (Ave.)	Urdimbre	59
	Trama	152

Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-1 MB

N	Urdimbre	25
	Trama	25

Resistencia a las puntadas -

N	Urdimbre	42
	Trama	26

Adhesión - ISO 2411

N/5cm	Urdimbre	26
	Trama	26

Diseño: TEXTIL

Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947

MARTINDALE > 100,000 Cycles

Solidez al roce II (AATCC 8)

Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5

Resistencia a bajas temperaturas

CFFA-6a -29 °C

www.spradling.group

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.